OCÉANO REVESTIMIENTO AL SILICATO

DESCRIPCIÓN:

Pintura decorativa y protectora de las superficies, con una gran cubrición, basada en silicato de potasio líquido, y modificada con un copolímero acrílico en dispersión.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Alta resistencia a las atmósferas corrosivas, a los ácidos y a los álcalis, a los rayos U.V.A (no amarillea). Además, el copolímero acrílico añadido en dispersión, le mejora su comportamiento a las inclemencias del tiempo.
- No tiene solventes perjudiciales. Es inodora, y respeta el medio ambiente.
- No produce alergias.
- Por su naturaleza mineral, ignífugo. Se considera M 0
- Perfecta adherencia al soporte sobre el cual se aplica el producto. Refuerza los enfoscados y revocos, por su acción mineralizante.
- No se ve atacada por los hongos y mohos.
- Es transpirable. Su gran microporosidad, permite que el vapor de agua pase a través del soporte tratado, lo cual hace que no se produzcan efectos no deseados en la superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto
Mate

Diluyente
Agua

Acidez pH
11 (Alcalino)

Densidad
1.5 ± 0,05 gr/cc.

Viscosidad
130 Poises (Husillo nº 5 a 10 r.p.m. y 20º C)

Sólidos
56% ± 0,5

Materia orgánica
4,5% ± 0,5

Punto inflamación
No inflamable

Color
Blanco

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 15 lts.

APLICACIONES

Soportes nuevos y antiguos, interiores o exteriores. Enlucidos de cemento, revocos, hormigones, ladrillos, fibrocemento.
Albañilería de bloques prefabricados de hormigón.
Aconsejada en la renovación de fachadas antiguas de los cascos viejos de las ciudades.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se hará a brocha, rodillo o pistola, la limpieza de los mismos se hará con agua. Remover el contenido del envase hasta homogeneizar la pintura

ALMACENAMIENTO.

Aproximadamente 16 meses en condiciones ambientales estables (+5 ºC (min) y +32 ºC (máx)

PRECAUCIONES.

- No aplicar con temperaturas por debajo de 5ºC y por encima de 30 ºC.
- No aplicar con lluvia, viento o gran humedad en el ambiente
- Producto muy alcalino. Es conveniente utilizar guantes y gafas protectoras. En caso de entrar el producto en los ojos, lavar con abundante agua.
- Proteger los marcos de aluminio, madera, etc.. así como accesorios.

OCÉANO REVESTIMIENTO AL SILICATO

MODO DE EMPLEO.

- **Preparación de los soportes:**

Los soportes deberán estar secos, saneados, limpios de polvo y endurecidos. El estado de la superficie sobre la cual se va a aplicar éste producto, deberá seguir las instrucciones de aplicación de esta ficha técnica.
Las pinturas existentes deberán ser eliminadas en su totalidad mediante cepillado de la superficie, lijado o decapado si se precisara.
Todos los mohos, musgos deberán ser totalmente eliminados con una limpieza a fondo de la superficie.
Se deberán sanear las posibles fisuras del paramento con una pasta adecuada al soporte

- **Aplicación recomendada: La aplicación se efectuará realizando dos capas.**

PRIMERA CAPA

Dilución con 20 a 50 %, para una mejor penetración en el soporte.
El rendimiento en esta primera capa es de 0,1 a 0,2 litros/ m^2 aproximadamente, de 145 a 290 grs/m^2
El tiempo de secado, dependerá de la humedad y temperatura existente normalmente de 1ª a 4 horas.

SEGUNDA CAPA

Dilución con 0 a 20 %.
El rendimiento en esta capa es de 0,16 a 0,23 litros/ m^2 aproximadamente, de 245 a 345 grs/ m^2
El tiempo de secado, dependerá de la humedad y temperatura existente, normalmente de 1 a 4 horas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.